

SHARKSKIN ULTRA SA



Le Millenium **SHARKSKIN ULTRA SA** est un pare-vapeur autocollant haut de gamme pour les systèmes de toiture haute performance. Sa grande adhérence et sa résistance permet une installation rapide et efficace.

UTILISATION RECOMMANDÉE

SHARKSKIN ULTRA SA peut être collé sur la majorité des supports structurales comme le bois ou l'acier.

Il peut également être installé sur des panneaux de support en bitume oxydé, en gypse ou en béton dans la composition des systèmes de toiture isolés sur les bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels.

APPLICATIONS

Millenium **SHARKSKIN ULTRA SA** peut être mis en place avec ou sans apprêt selon la performance requise et agir comme pare-vapeur dans la majorité des systèmes de toiture conventionnelles. Il peut également servir de sous-couche haute température sous les solins métalliques, les toitures métalliques et les toitures de bardeau de tout type.

DIMENSION ET EMBALLAGE

Dimension	Surface	Poids	Quantité / palette
1,22 m x 38,11 m	46,45 m ²	29,5 kg	30
[48" x 125']	500 pi ²	65 lbs.	

INSTALLATION

Préparation: La surface doit être sec et exempt de poussière, de saleté, de clous ou vis desserrés, de débris et autres aspérités. Appliquer une couche d'apprêt à raison de 0,25 L/m² à 0,5 L/m² selon la porosité du support et laisser sécher de 15 à 60 minutes selon les conditions climatiques. Aligner le premier rouleau en partant du bas de la pente, puis retirer lentement le film de protection à l'endos. Soyez prudent lorsque vous travaillez avec la face adhésive de la sous-couche afin de ne pas la laisser coller sur elle-même ou sur d'autres surfaces. Les chevauchements doivent être dans le sens de l'écoulement de l'eau. **Chevauchement:** un chevauchement minimum de 3 à 4 pouces (75 à 100 mm) est recommandé pour les chevauchements horizontaux et un minimum de 6 pouces (150 mm) pour les chevauchements verticaux. Utilisez un couteau utilitaire à lame droite ou des ciseaux pour couper. Passer un balai sur la surface de la sous-couche et utiliser un rouleau sur les chevauchements pour assurer une bonne adhérence.

Pare-vapeur | Millenium

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Données
Essai d'étanchéité à l'eau (Aucune fuite)	Réussi
Perméance à la vapeur d'eau (Taux de transfert de vapeur d'eau)	< 0,05 Perms
Auto-scellant pour les clous et les vis (ASTM D1970-11)	Réussi
Résistance à la chaleur	260°F / 126,5 °C
Résistance au froid	-50°F / -45,5 °C
Température d'application minimale	10°F / -12 °C
Exposition aux rayons UV	360 jours
COV	Aucun

SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR TOIT EN PENTE

VEILLER À RESPECTER LES CODES ET RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LES TRAVAUX DE TOITURE. SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS MARCHEZ OU QUE VOUS VOUS TENEZ DEBOUT SUR LA MEMBRANE MILLENIUM SHARKSKIN ULTRA. LES PROPRIÉTÉS ANTIDÉRAPANTES PEUVENT VARIER EN FONCTION DE L'HUMIDITÉ, DE LA POUSSIÈRE OU DE CONDITIONS HIVERNALES. TRAVAILLEZ EN TOUT TEMPS AVEC LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS ET ANTICHUTES.